



Supracon PUR 568.0

Extrémně rychlé jednokomponentní lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou pevností.

Vytvrzující vlhkostí s maximální odolností proti vodě D4 podle DIN EN 204 a tepelnou odolností podle WATT'91.

Oblast použití

- Vynikající přilnavost na skoro všech stavebních materiálech, např. dřevu a dřevěných materiálech, betonu, zdivu, omítce, cementových materiálech, keramice, mramoru, kamenině, tvrdém PVC, sádkokartonu, polystarenu, PUR a mnoha kovech (i mědi, nerez a hliníku).

Nelze použít na polyetylen, silikon, mastnoty, separátorech apod.

Přednosti

- Jednokomponentní systém
- Extrémně rychlé vytvrzení s vysokou pevností
- Vyplňující spáru
- Měkká, elastická, kmitání tlumící lepidlová spára
- Bez obsahu rozpouštědel
- Pachově neutrální
- Nekorozivní
- Odolné UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům

Vlastnosti lepidla

Báze:	Polyuretan
Vytvrzení:	reakcí s vlhkostí
Hustota při 20°C:	ca. 1,48 g/cm ³
Barva:	světle béžová
Viskozita:	prstovitá, tixotropní
Optimální vlhkost dřeva:	8 - 12%
Lisovací tlak:	0,3 – 0,6 N/mm ²
Lisovací čas (23°C):	15 až 30 min, podle použití
Tepelná odolnost:	-30°C až +80°C, krátkodobě +100°C
Teplota zpracování:	+5°C až +30°C
Otevřená doba:	ca. 4 min
Označení:	povinné dle GefStoffV, obsahuje 4,4' difenylmetandiizokyanát (viz list bezpečnostních dat)

Zpracování

Lepené plochy musí být zbavené prachu, mastnoty a nosné. Znečištění, jako separátory, konzervační prostředky, mastnota, olej, voda, stará lepidla jakož i jiné přilnavost ovlivňující látky musí být odstraněny.

Příprava

Barvy, laky, plasty a jiné povrchové materiály musí být s lepidlem snášenlivé.

U kovů a plastů povrchy zbrousit a zbavit prachu.

Nános lepidla se provádí pomocí ruční, pneumatické nebo elektrické pistole.

Množství nánosu: 150 – 250 g/m²

Lepidlo Supracon PUR 568 se nanáší jednostranně bodově nebo ve formě housenek; v případě potřeby lze je plošně rozetřít.

Cílené přivedení vlhkosti (vodní mlha ca. 20 g/m²) nebo vyšší teplota urychlují proces vytvrzení. Materiály spojit během otevřené doby a fixovat popř. zalisovat. Vyhlazení spár během otevřené doby max. 4 minut. Lepené materiály fixovat až po vytvrzení lepidla.

Na základě mnohá vlivů při zpracování a použití se doporučuje před použitím lepidla KLEIBERIT Supracon PUR 568 provést lepení zkušební vzorku.

Čištění

Pracovní nářadí okamžitě očistit čističem KLEIBERIT C 820.0 nebo KLEIBERIT PUR 823.0. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Velikosti balení

KLEIBERIT Supracon PUR 568.0:
karton s 12 kartušemi po 455 g

Čistič KLEIBERIT Reiniger C 820:
Karton s 12 plechovkami po 900 ml

Čistič KLEIBERIT PUR Reiniger 823.0:
Karton s 12 lahvemi po 500 ml

**Skladování**

V originálně uzavřených kartuších při +15°C až 20°C lze skladovat po dobu 9 měsíců. Lepidlo skladovat v chladnu a suchu, ne pod +10°C a nad +30°C.

Chránit před mrazem a vlhkostí.

stav 0905

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu 080410

Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka). Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.

Service

Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.